

## Karta Produktu/Product Card/Produktkarte

### Fenix

Właściwości <i>Features/Materialspezifikation</i>	Wynik <i>Issue/Ergebnis</i>	Opis <i>Designation/Beschreibungstest</i>
Skład <i>Composition/Zusammensetzung</i>	<b>50% PU, 50% PCV</b>	
Szerokość <i>Width/Breite</i>	<b>140 cm</b>	
Gramatura <i>Weight/Gewicht</i>	<b>bd</b>	
Ścieralność <i>Abrasion Resistance/Scheuer bestandigkeit</i>	<b>102 000</b>	<b>Martindale test EN ISO 12947-2</b>
Siła rozdzierania <i>Tearing strength/Reißfestigkeit</i>	<b>34,7</b>	
Odporność koloru na światło <i>Colour fastness to light/Lichtechtheit</i>	<b>b.d.</b>	<b>EN ISO 105-B02</b>
Odporność na tarcie <i>Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	Na mokro/ <i>Dry</i> <b>5</b>	Na sucho/ <i>dry</i> <b>6</b>
Anty bakteria certyfikat <i>Anti Bacterial certificate/Antibacteriell</i>	✓	
R.E.A.C.H. Standard	✓	
Tkanina trudnopalna (test papierosa) <i>Fire protection /Feuerschutz</i>	✓	<b>BS 5852 PART I (cigarette test)</b>
Sposób czyszczenia <i>Cleaning /Pflegekennzeichnung</i>		

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

*Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*

*Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*

*Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*

*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*



Ograniczone  
wchtanianie  
płynów



Tkanina subtelnie  
miękka



Tkanina  
trudnopalna

#### FIBERO

G. Rojek, P. Piechota Sp.J.  
ul. 11 Listopada 99  
32-440 Sułkowice

NIP PL 6812056057  
REGON 122894069  
KRS 0000467723

GSM +48 793 565 618  
GSM +48 692 415 929  
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com  
www.fibero-textil.com