Karta Produktu/*Product Card/Produktkarte*

Fuego

Właściwości *Features/Materialspezifikation*	Wynik *Issue/Ergebnis*		Opis *Designation/Beschreibungstest*
Skład *Composition/Zusammensetzung*	**100 % PES**		
Szerokość *Width/Breite*	**140 cm**		
Gramatura *Weight/Gewicht*	**320 g/m^2**		
Ścieralność *Abrasion Resistance/Scheuer bestandigkeit*	**83 000**		**Martindale test** **EN ISO 12947-2**
Skłonność do mechacenia i pillingu *Pilling resistance/Pillbildung*	**5**		**EN ISO 12945-2**
Odporność koloru na światło *Colour fastness to light/Lichtechtheit*	**4-5**		**EN ISO 105-B02**
Odporność na tarcie *Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben*	**Na mokro/*Dry*** **4-5**	**Na sucho/*dry*** **4-5**	**EN ISO 105x12**
Anty bakteria certyfikat *Anti Bacterial certificate/Antibacteriell*	✘		
Ograniczone wchłanianie płynów *Water repellant/Wasserabweisend*	✓		
Tkanina trudnopalna (test papierosa) *Fire protection/Feuerschutz*	✓		**BS 5852 PART I** **(cigarette test)**
Sposób czyszczenia *Cleaning/Pflegekennzeichnung*			

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.
Pilling von Textilien ist naturlich und nicht vollkommen vermeidbar.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
For technological reasons are acceptable variations in color shades.
Aus technologischen Grunden konnen sich die Farbronen untersheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.
Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnitliche Ergebnisse, die wahrend der Untersuchung durchgefuhrt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.
Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffeist nicht vermeidbar.

FIBERO
G. Rojek, P. Piechota Sp.J.
ul. 11 Listopada 99
32-440 Sułkowice

NIP PL 6812056057
REGON 122894069
KRS 0000467723

GSM +48 793 565 618
GSM +48 692 415 929
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com
www.fibero-textil.com